ITI Trimetal

Trimetal®

Dialcolor

декоративне багатокольорове покриття для стін

AkzoNobel

8840

8852

8805

8808

8854

8811

8918

8915

9606

9605

8916

8836

8844

8846

8802

8856

8834

9607

8803

8848

8871

8851

8875

8837

Dialcolor

DIALCOLOR – водорозчинна декоративна фарба для стін, виробляється в різних багатокольорових комбінаціях, наноситься з допомогою компресора. До складу фарби входять ретельно змішані між собою невеликі за розміром різнокольорові гранули.

ОПИС ПРОДУКТУ

DIALCOLOR – водорозчинна декоративна фарба для стін, виробляється в різних багатокольорових комбінаціях, наноситься з допомогою компресора. До складу фарби входять ретельно змішані між собою невеликі за розміром різнокольорові гранули.

ВИКОРИСТАННЯ

DIALCOLOR – декоративна фарба для внутрішніх робіт виготовлена на основі акрилових смол. Палітра кольорів складається із понад 88 оригінальних декоративних кольорових комбінацій.

DIALCOLOR наноситься в один-два шари на підготовлену поверхню.

DIALCOLOR максимально підходить для внутрішнього та зовнішнього оздоблення різноманітних приміщень, таких як лікарні, школи, готелі, спортзали, магазини, кафе, офісні приміщення, житлові кімнати, тощо.

DIALCOLOR має оптимальну адгезію з усіма типами поверхонь, за умови, що поверхня була попередньо оброблена спеціальною грунтівкою.

DIALCOLOR витримав 8.000 циклів тесту на витирання ASTM без значних ушкоджень, і не потребує покриття лаком (за винятком використання в екстер'єрі).

DIALCOLOR – фарба, яка швидко сохне, без запаху, що робить можливим швидке виконання ремонтних робіт.

ОСНОВА

DIALCOLOR наноситься на чисту, непошкоджену та суху поверхню. Підготовка поверхні залежить від її типу.

Підготовка поверхні:

Нефарбована поверхня:

- Поверхня з незначними пошкодженнями або вапняна: нанести 1 шар грунтівки проникаючої.
- Після висихання, нанести 1–2шари водоемульсійної фарби Trimetal Magnatex, або аналогічну по якості.
- Після того як поверхня буде сухою (10–15годин), нанесіть Dialcolor.

Пофарбована поверхня в гарному стані:

- Відшліфувати поверхню та очистити аміачною водою. Дати висохнути.
- У разі наявності на поверхні п´ятен нікотину, сажі, смоли тощо: нанести 1 шар грунтівки проникаючої і грунтівки ізолюючої, зачекати доки він висохне (± 15 годин) перед нанесенням наступного матеріалу.

Пофарбована поверхня в поганому стані:

- Видалити ділянки поверхні, що не мають адгезії та вирівняти поверхню. Після висихання нанести грунтівку проникаючу.
- Заповнити щілини та розколини еластичним заповнювачем, зачекати до повного висихання.
- Відшліфувати поверхню та очистити аміачною водою.
- Нанести 1 шар грунтівки проникаючої.

ПОВЕРХНЯ ГОТУЄТЬСЯ ЯК ПІД ВОДОЕМУЛЬСІЙНЕ ФАРБУВАННЯ!

Система:

- Нанести 1-й шар фарби DIALCOLOR до рівномірного покриття поверхні. Після висихання повторити нанесення, до повного покриття.

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Висихання при температурі 20 °C та відносній вологості повітря 60%

• Висихання	Через 6 годин
• Затвердіння та наступне фарбування	Через 15 годин

Умова роботи

• Температура основи	мін. 12 °C
• Температура приміщення	мін. 12 °C
• Відносна вологість	Макс. 60%

Нанесення та розчинення

• Тип компресора	Пульверизатор низького тиску (Low pressure) із зовнішнім розпиленням
• Насадка	Мінімальний діаметр насадки – 2,5 mm
• Тиск компресора	1,5–2,5 атмосфери
• Відстань нанесення	30–40см
• Розчинення	Фарба потребує розведення водою! Змішується вручну. В жодному випадку не змішувати матеріал за допомогою механічних пристроїв!

Очищення інструментів водою.

СКЛАД

Зв'язуюча основа	Акрилові смоли
Пігменти	Диоксид титану та натуральні наповнювачі.
Розчинник	Вода
Товщина покриття	В момент нанесення 2-3 мм. В сухому вигляді 0,39-0,52 мм
Сухий залишок	За вагою: 52 + 2 % За об'ємом: 39 + 2 %

ЯКОСТІ

Зовнішній вигляд	Оксамитово–матовий
Колір	понад 88 мультикольорових комбінацій
Кольорування	Не кольорується
В´язкість при t 20°C	1,10 + 0,1
Теоретичні витрати при нанесенні	Біля 3–5м²/лна одне нанесення (в залежності від вибраної комбінації та кольору основи)

ЗБЕРІГАННЯ

Берегти від морозу. Зберігати в теплому приміщенні. Строк зберігання – 6 міс. в оригінальній, не відкритій упаковці, при температурі від 5°C до 35°C.

ГІГІЄНА ТА БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ

Перед початком роботи з продуктом ознайомитися з Сертифікатом по техніці безпеки. При виникненні запитань звертатися до консультантів. Зберігати в недоступному для дітей місці.

www.dialcolor.com.ua
М. 098 698 699 0
М. 044 33 195 33
Ф. 044 486 888 2

8839

8859

8868

8814

8813

8904

8800

8902

8903

9601

8920

8909

8820

8901

8833

8843

8832

8835

8842

8857

8872

8810

8870

8845

Коли все в інтер'єрі враховано, то це завдяки вдалому поєднанню кольорового розмаїття Dialcolor 9607 та Dialcolor 8843.

8906

8905

9602

8913

8914

9603

8855

8849

8866

8850

8819

8912

8801

8922

8907

Підкреслена геометрія форм.
Гра контрасту, де 9605 домінує вдало
з основним світлом 8922.

Часи і настрої змінилися. Дизайн інтер'єру позбавляється від стилістичної універсальності, тоді як від конформізму минулих років нічого не залишилося. І це правильно: вплив сусідів на індивідуальність смаку в середньому дорівнює нулю, комбінація 8908 та 9601 підтверджує це.

Колір 9602 колекції Dialcolor переслідує єдину мету: знайти точну відповідність Вашим пристрастям, почуттю стилю і амбіціям що гармонійно поєднуються з 8842.

8919

8921

9608

9609

8917

8923

8847

8838

8831

9610

8824

8841

8910

89011

8828